

DINITROL 4942

Защита днища

Свойства:

- Бронзово-коричневый цвет
- Устойчивый к высоким температурам
- Сохраняет эластичность при низких температурах
- Устойчивый к абразивному воздействию
- Превосходные антикоррозийные свойства
- Хорошие шумопоглощающие свойства
- Долговечный

Область применения:

DINITROL 4942 тиксотропный состав для защиты от коррозии днища транспортных средств и применяется во время производства, на терминалах импорт-экспорта и на потребительском рынке. Наносить на чистую и сухую поверхность. Обладает хорошей адгезией к поверхностям окрашенным ЛКМ, покрытым ПВХ и сходными материалами. Остаётся эластичным при низких температурах, что способствует сохранению защитных свойств от вибрации и шума. Не оказывает вредного воздействия на оцинкованные поверхности, резину, пластик и ЛКМ. Технологические свойства материала обеспечивают экономное и безотходное применение в производстве. DINITROL 4942 может быть использован в качестве надёжной защиты запасных частей, деталей, оборудования, железных и стальных конструкций в условиях агрессивной среды. DINITROL 4942 хорошо подходит в качестве защиты при длительном хранении или транспортировке в особо жёстких, агрессивных условиях.

Метод нанесения:

DINITROL 4942 наносится ручным или автоматическим оборудованием безвоздушного распыления.

Технические данные:

Цвет:	коричневый
Тип плёнки:	твёрдая, воскообразная
Плотность при 23°C:	1110 кг/м ³
Вязкость при 23°C:	800 mPas
Содержание сухого вещества:	65%
Точка вспышки:	36°C
Количество ароматических углеводородов в растворителе:	<0.5%
Рекомендуемая толщина плёнки с целью защиты от коррозии:	200-300 µm
Рекомендуемая толщина плёнки с целью долговременной надёжной защиты в агрессивной среде и подавления нагрузок от шума и вибрации:	700-1300 µm
Время высыхания:	6-12 ч
Адгезия при низких температурах:	-20°C
Удаляемость:	Dinitrol Autocleaner 7225, уайт-спирит
Стойкость к высокой температуре:	> 130°C
Стойкость к солевому туману:	1500 ч
Температура нанесения:	15-30°C

По всем вопросам безопасности, обратитесь к паспорту безопасности или этикетке продукта.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories. They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH
 Pyrmonter Str. 76
 D-32676 Lügde
 Telefon:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0
 Telefax:
 +49 (0) 52 81 / 9 82 98-60
 E-Mail:
 service@dinol.com