

DINITROL RC 900

Преобразователь ржавчины

Body Repair

Характеристики:

DINITROL RC 900 - преобразователь ржавчины с содержанием комплексных органических соединений и эпоксидной смолы. DINITROL RC 900 проникает в 7-10 раз глубже в структуру ржавчины, чем обычные преобразователи. Активно связывает железо, находящееся в виде ржавчины в стабильный органический комплекс. После высыхания образуется плёнка, обеспечивающая эффективную защиту от дальнейшей коррозии. Не содержит фосфатов кислот, свинца, цинка и хрома. DINITROL RC 900 образует сухую и прочную клейкую пленку, которая подходит в качестве основы для лакокрасочных покрытий и других антикоррозионных средств.

Области применения:

DINITROL RC 900 предназначен для использования как преобразователь ржавчины на окисленных частях металла.

Способ использования:

Удалить ржавчину и другие наслоения, используя проволочную щетку, наждачную бумагу или пескоструйной обработкой. Места окалин и ржавчины очищать до получения светлых оттенков. Поверхность должна быть свободна от пыли и жира. Тщательно очистите поверхность ацетоном.

Перед нанесением материала хорошо встряхните баллончик с содержимым.

Материал следует наносить в несколько последующих слоев, на расстоянии около 25 см.

Температура металла должна быть не ниже 10°C.

Дополнительный слой материала можно нанести через час, после образования сухой корочки на предыдущем слое.

Технические данные:

Цвет:	Янтарный, после высыхания черный
Тип пленки:	Твердая
Плотность:	0.9 g/cm ³
Вязкость:	~ 118 cm centistokes
Сухой остаток:	16%
Рекомендуемая толщина слоя:	130 µm
Расход:	~ 60 g/m ² на один слой
Время высыхания:	24 часа при 20°C
Срок годности:	10 лет (при температуре от 15°C до 25°C)
Упаковка:	400 ml спрей

По всем вопросам безопасности, обратитесь к паспорту безопасности или этикетке продукта.

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben sind das Ergebnis sorgfältiger Untersuchungen. Soweit sie sich auf die Anwendung beziehen, sind sie als Empfehlung zu betrachten, die dem Erfahrungsstand entsprechen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungs- und Arbeitsweisen können wir jedoch eine Verbindlichkeit nicht übernehmen. Es wird daher ein vertragliches Rechtsverhältnis nicht begründet, und es entstehen aus eventuellen Kaufverträgen keine Nebenverpflichtungen.

All data and recommendations are the result of careful tests by our laboratories.

They only can be considered as recommendation which correspond to the level of experience of today. The data are given in good faith. However, in view of the multiplicity of possible application and working methods we are not in a position to assume any responsibility or obligations deriving from the use of our products.

DINOL GmbH

Pyrmonter Str. 76 D-32676 Lügde Telephone: +49 (0) 52 81 / 9 82 98-0

Fax: +49 (0) 52 81 / 9 82 98-60 Email: service@dinol.com